

## RUCOFLOOR PUR Top Coat 365W

(2K-PUR Versiegelung, pigmentiert, wässrig, seidenmatt und emissionsarm, für harte RUCOFLOOR EP- und PUR-Beschichtungen)

### Allgemeine Beschreibung

**Produktbeschreibung** RUCOFLOOR PUR TOP Coat 365W ist eine hochwertige, pigmentierte, lösemittelfreie, emissionsarme, seidenmatt, niedrigviskose 2K-PUR Versiegelung für die Versiegelung von harten Beschichtungen im Innenbereich.

**Bindemittelbasis:** Polyurethanharz

### Eigenschaften

- UV- und Farbton beständig
- lösemittelfrei und emissionsarm
- abriebfest und leicht zu reinigen
- sehr unempfindlich gegen Kratzer
- sehr gute Haftung auf EP- und PUR Beschichtungen

### Anwendung

RUCOFLOOR PUR TOP Coat 365W wird allgemein als UV- und Farbton beständige abriebfeste, Oberflächenversiegelung eingesetzt. Die Versiegelung verbessert die Kratzunempfindlichkeit und Vermeidet die Vergilbung von EP Beschichtungen in UV-belasteten Bereichen.

### Lieferform

**Farbtöne:** RAL 7023 / 7032 / 7035 / 7038 / 7042 / 7043  
weiter Farbtöne auf Anfrage  
**Glanzgrad:** seidenmatt  
**Konsistenz:** niedrigviskos (Gemisch, bei 23 °C: mPas = 800-1000)

### Gebinde

Blechgebinde: 10 kg Arbeitspackung (Komp. A und B)

### Lagerung

In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr (Komp. B: 6 Monate)

### Technische Daten

#### Spez. Gewicht

1,16 g/ml (Gemisch)

#### Mischverhältnis

100 : 25

#### Trocknung

Begehbarkeit: bei 20 °C nach 18-24 Std.

#### Überarbeitbarkeit

Bei 20 °C frühestens nach 18-24 Std., spätestens nach 30 Std..

#### Verbrauch

Als Versiegelung: ca. 120-150 g/m<sup>2</sup>.

<b>Beständigkeiten und Filmeigenschaften</b>
--

<b>Chemikalienfestigkeit</b>	RUCOFLOOR PUR Top Coat 365W ist gut gegenüber verdünnten Säuren und Laugen, Haushaltchemikalien, Mineralöle, Lösungsmittel, Reinigungsmittel usw. beständig.
<b>Kratzfestigkeit</b>	15 N nach DIN 55656

<b>Verarbeitungs- und Anwendungshinweise</b>
--

<b>Applikation</b>	<p>Der Auftrag von RUCOFLOOR PUR Top Coat 365W erfolgt in der Regel mit einer "Microtex" Walze (Flurlänge 10-12 mm) auf den vorbereiteten Untergrund, wobei ein gleichmässiges, bahnenweises Verarbeiten wichtig ist.</p> <p>Die Überlappungsbereiche mit der vorhergehenden Bahn sind möglichst klein zu halten, längere Anschlusszeiten sowie Zugluft sind zu vermeiden. Fussbodenheizungen vor Beginn der Arbeiten abschalten oder stark drosseln.</p> <p>Ein nachträgliches Verschlichten mit einer sauberen Farbwalze in einer Richtung ist in jedem Fall notwendig.</p> <p><b>Wichtig:</b> Eine schnelle Trocknung durch Luftbewegung aufgrund geöffneter Türen oder Tore ist unbedingt zu vermeiden. Luftzug kann einen negativen Einfluss auf die Verarbeitungszeit und das optische Erscheinungsbild haben.</p>
<b>Vorbehandlung</b>	<p>RUCOFLOOR PUR Top Coat 365W ist eine harte Versiegelung und wird auf den harten RUCOFLOOR-Beschichtungen z.B. RUCOFLOOR EP Coat 215 verwendet.</p> <p>Dabei ist die zu erwartenden mechanische Belastung auf das Gesamtsystem abzustimmen. Die zu beschichtenden Untergründe müssen fest, trocken, feingriffig und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichresten oder ähnlichem.</p>
<b>Temperaturen</b>	<p>Die Untergrundtemperatur muss mindestens 3 °C über der vorherrschenden Taupunkttemperatur liegen.</p> <p>Objekt- und Verarbeitungstemperatur: min. 10 °C, max. 30 °C. Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 75%</p>
<b>Verarbeitungshinweis</b>	<p>Zum Erreichen einer homogenen Konsistenz und einer intensiven Durchmischung sind die beiden Komponenten mit einem langsam laufenden Rührwerk bei ca. 300 U/min gründlich zu mischen. Auch die Boden- und Randbereiche des Mischgefässes müssen dabei erfasst werden.</p> <p>Der Mischvorgang muss bis zum homogenen, schlieren freien Zustand ca. 2-3 Minuten durchgeführt werden. Anschliessend muss in einen zweiten, sauberen Behälter umgetopt werden und erneut ca. 1 Minute gemischt werden um Mischfehler zu vermeiden.</p> <p>Wir empfehlen beim Umtopfen ein Sieb oder Lacksieb zu verwenden um feine Verunreinigungen z.B. vom Rührwerk zu entfernen.</p>
<b>Topfzeit</b>	bei 20°C: 45 min
<b>Anstrichaufbau</b>	siehe RUCOFLOOR Systemaufbauten
<b>Gerätereinigung</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser

<b>Sicherheitsdaten</b>
-------------------------

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	frei
<b>Entsorgungscode</b>	08 01 12