

AQUABRILLANT glanz / wasserverdünnbar (Klarlack auf Reinacrylbasis / für innen und aussen)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Streich- und spritzbarer, glänzender Reinacryllack mit hoher Dauerelastizität für farblose Innen- und Aussenanstriche von Holz. <u>Bindemittelbasis:</u> Reinacrylat-Dispersion
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - ergibt strapazierfähige, glänzende Klarlackierungen mit guter Wetterfestigkeit und Glanzhaltung; licht- und vergilbungsbeständig - ausgezeichnete Dauerelastizität (macht Schwind- und Quellungsbewegungen von Aussenholz mit); keine Versprödungserscheinungen - gut beständig gegen Wasser und Haushaltchemikalien - die Oberflächenhärte und Kratzfestigkeit sind geringer als bei Kunstharz-Klarlacken (z.B. RUCO Aussen- und Bootslack) - keine Geruchsbelästigung durch Lösungsmittel - Umweltetikette II Kat. C → Minergie ECO
Anwendung	<p>Für <u>glänzende, nichtvergilbende Klarlackierungen von Innen- und Aussenholzwerk</u> (Täfer, Holz- und Gartenhäuser, Gebälk, Innenausbau etc.). Aquabrant ist auch gut geeignet als <u>Überzugslack für bunte Dekorationsanstriche auf Dispersions- oder KH-Basis.</u></p> <p>Für <u>stark strapazierte, block-, kratz- und alkoholfeste Klarlackierungen</u> (z.B. Möbel, Tische, Bänke, Boote etc.) ist der RUCO-Einkomponentenlack DD (feuchtigkeitshärtender 1K-PUR-Lack) oder RUCOPUR Aussen- und Innenlack (hoch gilbungs- und wetterfest) zu empfehlen.</p> <p><u>Untergründe:</u> Holz und Holzwerkstoffe; mineralische Untergründe</p>
Lieferform	<p><u>Farbton:</u> farblos</p> <p><u>Glanzgrad:</u> glänzend</p> <p><u>Konsistenz:</u> streichfertig / 50 - 60 sec DIN-Becher 4</p> <p><u>Aussehen:</u> weisslich-trübe (beim Auftrocknen wasserklar)</p>
Gebinde	Blechgebände; 375 - 750 ml - 5 Liter
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebänden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,04 g / ml
Festkörper	36 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach ca. 1 Std.; <u>griffest</u> (manipulierbar) nach 4 - 5 h
Überarbeitbarkeit	<u>überstreich- und überspritzbar</u> nach 5 - 6 h <u>leicht schleifbar</u> nach 1 Tag
Verbrauch	<u>Praktische Ausgiebigkeit:</u> 8 - 10 m ² / kg

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	- gut gegen verdünnte Säuren und Laugen (verseifungsresistent), alkoholische Getränke, Haushaltchemikalien, Öle und Fette - nicht beständig gegen aggressive organische Lösemittel (Nitroverdünner)
Kratzfestigkeit	mässig (dauerelastische Bindemittelleinstellung)
UV-Schutz	gering (keine dauerhafte UV-Schutzwirkung)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen (Veloursroller), spritzen
Vorbehandlung	Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15% betragen. <u>Rohe, ungestrichene Aussenholzflächen</u> mit Holzimprägnierung farblos oder Hydrogrundierung BP Plus farblos / wasserverdünnbar einlassen (Feuchtigkeitsschutz und Konservierung des Holzes). <u>Dunkle, oxidierte Holzflächen</u> können in vielen Fällen mit RUCO-Holzaufheller (auf Oxalsäurebasis) aufgehellt werden. Mit <u>wachs-, paraffin- oder silikonhaltigen</u> Pflegemitteln behandelte Holzoberflächen müssen gut geschliffen werden. <u>Alte Lackierungen</u> sind leicht anzuschleifen.
Verdünnung	nur mit Wasser <u>Streichen/Rollen:</u> wenn nötig bis ca. 5 % <u>Spritzen:</u> 10 - 20 % (20 - 30 sec DIN-Becher 4)
Verarbeitungshinweise	nicht unter 10°C
Anstrichaufbau	<u>Aussenlackierungen (ungestrichenes oder abgelagtes Holz):</u> 1 mal RUCO-Holzimprägnierung oder Hydro-Grundierung BP farblos 1 bis 2 mal AQUABRILLANT <u>Innenlackierungen:</u> 1 mal Nitro-Hartgrund oder AQUABRILLANT (20 % verdünnt) 1 bis 2 mal AQUABRILLANT oder AQUAFINISH glänzend
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte
Gerätereinigung	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger R-40

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
RID/ADR-Klassifikation	frei
Entsorgungscode	08 01 12
Decopaint	Ad 130 g/l VOC max. 50 g/L