



# HAFT- und ISOLIERGRUNDIERUNG (weiss / für innen und aussen)

## Allgemeine Beschreibung

**Produktbeschreibung**    **Ausgezeichnet haftende Isoliergrundierung auf Lösungsmittelbasis (aromatenhaltig) mit guter Verfestigungs- und Tiefengrundierwirkung. Ideale Haftbasis für nachfolgende Dispersions- und Kunstharzanstriche.**

**Bindemittel:** Vinyl- und Acrylharz-Kombination (unverseifbar)

**Pigmente:** Titandioxid / Kieselgur / lamellare Spezialfüllstoffe

**Lösungsmittel:** Aromaten, Acetate, Glycoläther

### Eigenschaften

- isoliert Nikotin-, Russ-, Teer-, Rost-, Gerbstoff- und Wasserflecken
- gut verfestigende und egalisierende Grundierwirkung auf sandenden, porösen und stark saugenden Untergründen; verhindert Fleckenbildung und Aufhelleffekte bei nachfolgenden Buntanstrichen
- ausgezeichnete Haftung auf Altanstrichen und heiklen Untergründen
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Kunstharzlacken (auch Kunstharz-Wandmattfarben und Pliolite-Fassadenfarben auf Lösemittelbasis)
- gutes Eindringvermögen in leicht feuchte Untergründe (z.B. Gips und Weissputz dank wassermischbaren Lösemitteln (Glycoläther))

### Anwendung

Als gut isolierender Grundieranstrich für fleckige, verrauchte Decken und Wände, sowie für sandende oder stark unterschiedlich saugende Untergründe im Innen- und Aussenbereich.

Ideal für abfärbenden, kreidenden Gips und Weissputz, alte Mineralfarben etc. (ergibt schon einen gut deckenden "matt-rauen" Grundanstrich mit guter Farbaufnahme für die nachfolgenden Deckanstriche).

**Untergründe:** Beton, Abrieb, Gips, Kalksandstein, Putz, Holz (innen) Altanstriche (Kalk- und Mineralfarben, Blancfixresten) etc.

### Lieferform

**Farbton:** weiss

**Glanzgrad:** matt

**Konsistenz:** streichfertig, leicht thixotrop

### Gebinde

Einweggebinde; 1 - 5 - 10 - 20 kg

### Lagerung

In gut verschlossenen Originalgebinden über 1 Jahr.

## Technische Daten

**Spez. Gewicht**    1.25 g/ml

**Festkörper**    53,5 %

**Trocknung**    klebfrei nach 60 Min.; überarbeitbar nach 8–10 h

**Verbrauch**    6–8 m<sup>2</sup> pro kg (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

## Beständigkeit und Filmeigenschaften

<b>Chemikalienfestigkeit</b>	hoch alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz und Beton)
<b>Isolierfähigkeit</b>	sehr gut (isoliert wasseraktivierbare Nikotin-, Russ-, Rost-, Teer-, Gerbstoff-, Stock- und Wasserflecken)

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	streichen (auch Flächenstreicher), rollen, spritzen
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein.
<b>Verdünnung</b>	Nitro-/Universalverdünner V-13 zum <u>Streichen und Rollen</u> : bis max. 5 % zum <u>Spritzen</u> : 10 %
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Fleckige, verrusste und verrauchte Decken und Wände, sowie heikle Untergründe mit stark unterschiedlicher Saugfähigkeit oder Zusammensetzung sind ganzflächig zu behandeln. Bei einzelnen Flecken genügt ein örtliches Vorstreichen. In hartnäckigen Fällen kann ein zweimaliger Auftrag erforderlich sein. <b>Wichtiger Hinweis</b> Für <b>geruchsarme Isolieranstriche im Innenbereich</b> , wo z.B. für keine genügende Belüftung gesorgt werden kann, empfiehlt sich der Einsatz von ISOLATOR weiss (Isoliergrund wasserverdünnsbar) oder des geruchsarmen RUCO Isoliergrundes weiss (aromatenfrei).
<b>Abtönen</b>	PINTASOL-Universalmischfarben (bis ca. 3 %) RUCOTINT-Industriemischpasten (bis ca. 5 %)
<b>Anstrichaufbau</b>	Die Haft- und Isoliergrundierung kann mit allen gängigen Dispersionsfarben, Leimfarben, Putzen sowie mit lösungsmittelhaltigen Kunstharz-Streichlacken, Wand- und Deckenmattfarben (RUCODUR), sowie Fassadenfarben (RUCOFLEX) überarbeitet werden.
<b>Anstrichentfernung</b>	Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger, RUCO Abbeizer Forte
<b>Gerätereinigung</b>	Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. Etikette oder aktuelles Sicherheitsdatenblatt	
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	keine	
<b>Entsorgungscode</b>	08 01 11	
<b>Decopaint:</b>	Ah 750 g/L	VOC max. 700 g/L