

HOLZAUFHELLER flüssig (auf Oxalsäurebasis)

Weitere Bleichmittel / Chemikalien:

Javellewasser 13/14% , Wasserstoffperoxid 35%, Salmiak 12%, Phosphorsäure 85%

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertige, wässrige Flüssigkeit zum Aufhellen von alten, vergrauten Holzflächen, sowie zum Entfernen von Bläue und Flecken aller Art. Wirkstoff: Oxalsäure (wässrige Lösung)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- wirkt als Säure und Oxidationsmittel (Bleichmittel)- bleicht neue, dunkle (gerbstoffhaltige) Hölzer- alte, dunkle und vergraute Holzflächen werden aufgehellt- beseitigt Oberflächenverfärbungen von Pilzen (Bläue)- entfernt oder entfärbt Leim-, Tinten-, Gerbstoff-, Zement- und Kalkflecken
Anwendung	Zum <u>Aufhellen von vergrauten und fleckigen Holzflächen</u> ; speziell wirksam bei <u>gerbstoffhaltigen Hölzern</u> (Eiche, Buche, Esche, Mahagoni etc.). Eine besonders gute <u>Bleichwirkung</u> kann mit <u>Wasserstoffsuperoxid</u> erreicht werden. Achtung: Mit RUCO-Holzaufheller oder Wasserstoffsuperoxid behandelte Holzflächen nicht mit RUCO-Einkomponentenlack DD überarbeiten (starke braunrötliche Verfärbungen durch Vergilbungsprozesse bei aromatischen PUR-Lacken. RUCOPUR Aussen- und Innenlack oder ATAPUR Zweischichtlack verwenden (aliphatische Isocyanate).
Lieferform	Farbton: leicht gelblich Konsistenz: dünnflüssig, gebrauchsfertig
Gebinde	Kunststoffgebände; 1000 ml - 5 - 25 kg
Lagerung	In Originalgebänden praktisch unbegrenzt; nur in Glas- oder Kunststoffgebänden lagern!

Technische Daten

Überarbeitbarkeit	<u>überarbeitbar</u> nach einer Trocknungszeit von mindestens einem Tag
Verbrauch	6 - 10 m ² pro kg (je nach Aufnahmefähigkeit des Holzes)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	mit weichem Pinsel oder Schwamm
Vorbehandlung	Die aufzuhellenden Holzflächen sollten völlig frei sein von Resten alter Anstriche (abstossen oder mit RUCO Abbeizer Forte entfernen). <u>Stark abgewitterte, "bastartige", für Anstriche nicht mehr tragfähige Holzoberflächen</u> , die nach dem Aufhellen mit einem Klarlack oder einer Lasur gestrichen werden sollen, sind gut zu schleifen.
Verarbeitungshinweise	RUCO-Holzaufheller wird mit einem Pinsel oder Schwamm satt auf das trockene Holz aufgetragen (Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen). Gut einwirken und trocknen lassen; hartnäckige Stellen nötigenfalls ein zweites Mal behandeln. Nach dem Trocknen <u>gut mit Wasser nachwaschen</u> , um späteren Fleckenbildungen und Verfärbungen vorzubeugen.
Anstrichaufbau	Mit RUCO-Holzaufheller behandelte Flächen können mit Nitro-Hartgrund (für innen), Holzimprägnierung farblos (für aussen) oder andern, zweckentsprechenden transparenten oder lasierenden Anstrichstoffen überarbeitet werden. <u>Ausnahme:</u> Nicht mit RUCO-Einkomponentenlack DD überarbeiten (braun-rote Verfärbungen!)
Gerätereinigung	Wasser

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
RID/ADR-Klassifikation	keine
Entsorgungscode	08 01 12
VOC - Gehalt	-

Weitere wichtige Chemikalien / Bleichmittel:

Javellewasser (Natriumhypochlorit) 13/14%	60 kg
Wasserstoffperoxid 35%	5 kg
Salmiak 12%	4 kg
Phosphorsäure 85%	60 kg