

ISOLIERGRUND weiss

(geruchsarm / für innen und aussen)



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Geruchsneutrale, unverseifbare Isoliergrundierung auf Lösungsmittelbasis (aromatenfrei) mit guter Tiefengrundierwirkung. Bindemittel: Polymerisatharz (unverseifbar) Pigmente: Titandioxid + lamellare Spezialfüllstoffe Lösungsmittel: Aliphaten
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- isoliert Nikotin-, Russ-, Teer-, Rost-, Gerbstoff- und Wasserflecken- gut verfestigende und egalisierende Grundierwirkung auf sandenden, porösen und stark saugenden Untergründen; verhindert Fleckenbildung und Aufhelleffekte bei nachfolgenden Buntanstrichen- überarbeitbar mit wässrigen Dispersionsfarben und Putzen- Achtung: beim Überarbeiten mit lösungsmittelhaltigen Anstrichstoffen muss die RUCO Haft- und Isoliergrundierung verwendet werden!
Anwendung	Als gut isolierender Grundieranstrich für fleckige, verrauchte und verrusste Decken und Wände, sowie für sandende oder stark unterschiedlich saugende Untergründe im Innen- und Aussenbereich. Ideal für abfärbenden, kreidenden Gips und Weissputz, alte Mineralfarben etc. (ergibt schon einen gut deckenden "matt-rauhen" Grundanstrich mit guter Farbaufnahme für die nachfolgenden Deckanstriche). Untergründe: Beton, Abrieb, Gips, Kalksandstein, Putz, Holz (innen) Altanstriche (Kalk- und Mineralfarben, Blancfixresten) etc.
Lieferform	Farbtöne: weiss Glanzgrad: matt Konsistenz: streichfertig, leicht thixotrop
Gebinde	Einweggebinde; 125 - 375 - 750 ml - 5 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenem Originalgebinde über 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,28 g/ccm
Festkörper	56 %
Trocknung	klebfrei nach ca. 30 Min.; <u>überarbeitbar</u> nach ca. 6–8 Std.
Verbrauch	7 - 10 m ² pro kg (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	hoch alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz und Beton)
Isolierfähigkeit	sehr gut (isoliert wasseraktivierbare Nikotin-, Russ-, Rost-, Teer-, Gerbstoff-, Stock- und Wasserflecken)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen (auch Flächenstreicher), rollen, spritzen
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein.
Verdünnung	Terpentinersatz geruchlos (spez. für geruchsneutrale Anstriche) oder Terpentinersatz gewöhnlich zum <u>Streichen und Rollen</u> : max. 5 % zum <u>Spritzen</u> : ca. 10 % (KH-Spritzverdünner V-16)
Verarbeitungshinweise	Fleckige, verrusste und verrauchte Decken und Wände, sowie heikle Untergründe mit stark unterschiedlicher Saugfähigkeit oder Zusammensetzung sind ganzflächig zu behandeln. Bei einzelnen Flecken genügt ein örtliches Vorstreichen. In hartnäckigen Fällen kann ein zweimaliger Auftrag erforderlich sein.
Abtönen	PINTASOL-Universalmischfarben (max. 5 %), RUCOTINT-Mischfarben
Anstrichaufbau	Mit allen gängigen wasserverdünnbaren Anstrichstoffen. Beim <u>Überarbeiten mit Kunstharz-Mattfarben (RUCOTHIX) und RUCOFLEX Fassadenfarbe auf Lösungsmittelbasis muss die RUCO Haft- und Isoliergrundierung</u> verwendet werden.
Anstrichentfernung	Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger, RUCO Abbeizer Forte
Gerätereinigung	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner V-13, Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	siehe Etikett oder aktuelles Sicherheitsdatenblatt	
RID/ADR-Klassifikation	entfällt	
Code d'élimination	08 01 11	
Decopaint:	Ah 750 g/L	VOC max. 700 g/L