

KUPFERLACK wetterfest

(für Dekorationsanstriche)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Raschtrocknender, wetterfester Kupferlack für dekorative Kupferlackierungen. <u>Bindemittelbasis:</u> mittelöliges Alkydharz
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- ergibt widerstandsfähige, wetterfeste Kupferlackierungen mit guter Haltbarkeit des kupferglänzenden Farbtones (ein leichtes Nachdunkeln durch Oxidation des Kupfers ist im Laufe der Zeit unvermeidlich)- rasche Trocknung; grosse Ausgiebigkeit
Anwendung	Für wetterfeste, kupferglänzende, langlebige Lackierungen, (z. B. Kunstgeschmiedetes). Keine Unterwasseranwendung. <u>Untergründe:</u> Metalle, Holz und Kunststoff (alle grundiert)
Lieferform	<u>Farbton:</u> kupfer (Farbkarte Nr. 10) <u>Glanzgrad:</u> glänzend <u>Konsistenz:</u> streichfertig
Gebinde	Blechgebinde; 375 - 750 ml - 5 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,32 g/ml
Festkörper	65 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach 40–50 Min.; <u>griffest</u> nach 4–5 Std. <u>vollständig durchgetrocknet</u> nach 1 Woche
Überarbeitbarkeit	<u>überstreichbar</u> nach 6–8 Std.
Verbrauch	<u>Praktische Ausgiebigkeit:</u> 9–11 m ² /kg

Beständigkeit und Filmeigenschaften

Wetterbeständigkeit gut (eine Nachdunklung des Kupferfarbtones ist unvermeidlich)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation streichen, rollen, spritzen

Vorbehandlung Die Untergründe müssen sauber, trocken und zweckmässig grundiert sein. Holz darf eine maximale Feuchtigkeit von 15 % aufweisen.

Verdünnung zum Streichen: bis 5 % (Terpentinersatz)
zum Spritzen: 5–15 % (KH-Spritzverdünner V-16 oder mit Universal-Nitroverdünner V-13 für hochziehfesten Untergründe)

Anstrichaufbau Dekorative Kupferlackanstriche:

Eisen und Stahl: Allgrundprimer HS, Universalprimer, Magistrator Hydroprimer wv

Aluminium, Zink: Universalprimer, Magistrator Hydroprimer wv, Rucoplast 2K-EP-Grundierung, Aquaplast 2K-EP-Grund wv

Holz (masshaltig), Kunststoff: RUCO Haftexpress

Metall, GFK:

Grundieren mit RUCOPLAST-2K-Grundierung; mindestens 1 Tag trocknen lassen danach leicht anschleifen.

Der Kupferlack wird in 2–3 Arbeitsgängen mit Zwischentrocknungszeiten von 1 Tag aufgetragen.

Decklack: 2 mal RUCO Kupferlack

Anstrichentfernung RUCO-Abbeizer Forte

Gerätereinigung Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett

RID/ADR-Klassifikation UN 1992 /3 II Umweltgefährlich

Entsorgungscodes 08 01 11

VOC - Gehalt 41.4 %