

# MAGISTRATOR Klarlack

## Holz- und Möbellack farblos (glanz, seidenglanz und matt / für innen / wasserverdünnbar)



### Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Streich- und spritzbarer Grund- und Fertiglack auf Dispersionsbasis für strapazierfähige, offen- oder geschlossporige Innenlackierungen von Holzflächen aller Art (Möbel, Täfer, Innenausbau, Holzfussböden etc).</b> <b>Bindemittelbasis:</b> Polyurethan- und Reinacryldispersion
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ergibt strapazierfähige, hochwertige Klarlackierungen mit sehr guter Kratz- und Schmissfestigkeit; exzellenter Finish; vergilbungsresistent</li> <li>- gut beständig gegen Wasser, Haushaltchemikalien, verdünnte Säuren und Laugen, Reinigungsbenzin, Spirituosen (ausser Likör)</li> <li>- begrenzt beständig gegen stehende Nässe und aggressive Lösemittel</li> <li>- schnelle Trocknung; ausgezeichnete Füllkraft und gute Schleifbarkeit</li> <li>- ideal geeignet als Grundlack; nur minimales Aufstellen der Holzfasern</li> <li>- keine Geruchsbelästigung durch Lösungsmittel; gut streich- und spritzbar</li> <li>- mit RUCOTREND- und PINTASOL-Mischfarben lasierend oder deckend einfärbbar; alle Glanzgrade sind untereinander mischbar</li> <li>- Umweltetikette II Kat. C, Minergie ECO konform</li> </ul>
<b>Anwendung</b>	Für sämtliche <u>Innenlackierungen von Holz</u> (Wand- und Deckenverkleidungen, Täfer, Türen, Möbel, Holzfussböden, Parkett, Spanplatten, Sperrholz etc). MAGISTRATOR Klarlack ist auch gut geeignet als <u>Überzugslack für bunte Dispersions- und Kunstharzanstriche</u> . Durch Zugabe von Perlglanz- oder Perlmutterpigmenten können wasserverdünnbare Pearleffektlacke hergestellt werden. <b>Untergründe:</b> Holz und Holzwerkstoffe
<b>Lieferform</b>	<b>Farbton:</b> farblos <b>Glanzgrad:</b> glänzend, seidenglänzend, matt <b>Konsistenz:</b> streichfertig
<b>Gebinde</b>	Blechgebinde; 375 - 750 ml - 5 Liter - 25 Liter matt und seidenglanz
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

### Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 1,02 g/ml
<b>Festkörper</b>	40–41 %
<b>Trocknung</b>	<u>staubtrocken</u> nach ca. 30 Min.; <u>griffest</u> (manipulierbar) nach 40–60 Min.
<b>Überarbeitbarkeit</b>	<u>leicht schleif- und überspritzbar</u> nach 1–2 Std. (je nach Schichtdicke, Art und Saugfähigkeit des Holzes)
<b>Verbrauch</b>	<u>Praktische Ausgiebigkeit:</u> 7–9 m <sup>2</sup> /kg

## Beständigkeit und Filmeigenschaften

- Chemikalienfestigkeit**
- gut gegen verdünnte Säuren und Laugen (verseifungsresistent), alkoholische Getränke, Haushaltchemikalien, Öle und Fette
  - nicht beständig gegen aggressive organische Lösemittel (Nitroverdünner)

**Schmissfestigkeit** gut resistent gegen das "Aufpolieren"

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

- Applikation** streichen, rollen (Veloursroller), spritzen
- Vorbehandlung** Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15 % betragen.  
Dunkle, oxidierte Holzflächen können in vielen Fällen mit Wasserstoffsperoxyd oder RUCO-Holzaufheller (auf Oxalsäurebasis) aufgehellt werden.  
 Mit wachs-, paraffin- oder silikonhaltigen Pflegemitteln behandelte Holzoberflächen (v.a.Parkette) müssen gut geschliffen werden.  
Alte Lackierungen sind leicht anzuschleifen.
- Verdünnung** nur mit Wasser  
Streichen/Rollen: unverdünnt; wenn nötig bis max. 5 %  
Spritzen: 10–20 %  
 (für offenporige Lackierungen kann bis zu 20 % verdünnt werden)
- Verarbeitungshinweise** Nicht bei Temperaturen unter 10 °C und nicht bei rel. Luftfeuchtigkeit über 80 % verarbeiten; für gute Durchlüftung, Umluft oder Luftentfeuchtung sorgen.
- Abtönen** PINTASOL Universalmischfarben, RUCOTREND Aqua Mischfarben  
 - für Lasuranstriche: bis ca. 3 %
- Anstrichaufbau** **Neues, ungestrichenes oder abgelaugtes Holz:**  
Grundanstrich: 1 mal MAGISTRATOR Klarlack (wenn nötig bis ca. 1 5% verdünnt / auch mit Nitrohartgrund möglich)  
Deckanstrich: 1 bis 2 mal MAGISTRATOR Klarlack
- Bei saugenden Untergründen ist der Grundanstrich mit Magistrator Klarlack Glanz (Verdünnung mind. 10 %) auszuführen.
- Anstrichentfernung** RUCO Abbeizer Forte
- Gerätereinigung** sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen mit Nitro-/Universalverdünner V-13, Nitroreiniger R-40

## Sicherheitsdaten

- Kennzeichnung** s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
- RID/ADR-Klassifikation** frei
- Entsorgungscode** 08 01 12
- Decopaint** Ad 130 g/l      VOC max. 50 g/L