

Mattierer Aqua flüssig (Mattierungszusatz für Dispersions-, Acryl- und Wasserlacke)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung

Das flüssige Mattierungsmittel lässt sich sehr gut in praktisch alle **Dispersio-
nen, Acryllacke, Wasserlacke auf KH-, Epoxi- oder 2K-PUR-Basis** einrühren. Weil das Mattieren mit den pulverförmigen und enorm voluminösen Mattierungsmitteln eine sehr staubige Angelegenheit ist und oft lästige Stippen im Anstrichstoff hinterlässt, stellt dieser universell einsetzbare Flüssig-Mattierer mit dem sehr einfachen Handling ein wichtiges Hilfsmittel dar.

Wichtig: Die Dosierempfehlungen sind unverbindliche Richtwerte! Probeanstrich auftragen! Mit Fremdprodukten Verträglichkeitsprüfung durchführen! Die Mattierungswirkung ist auch von der Schichtdicke und dem Untergrund (Porosität) abhängig.

Zusammensetzung

pyrogene Kieselsäure, Wasser, Netz- und Dispergiermittel

Dosierung

bis ca. 15 % (von Hand gut einrührbar)

Gebinde

Kunststoff-Gebinde 1 Liter - 5 Liter

Dosierung und Mattierungswirkung (Richtwerte)

Produkt	(60°<) O-Probe	Zugabe in Gew. %				
		Glanzgrad bei Zugabe von:				
		2,5%	5%	7,5%	10%	15%
HYDRUPUR 8000 glanz	90%	88%	86%	82%	79%	65%
HYDRUPUR 8000 sdgl.	43%	35%	28%	22%	17%	12%
HYDRUPUR 2K-Siegel glanz	94%	93%	91%	90%	88%	82%
HYDRUPUR 2K-Siegel sdgl.	40%	34%	30%	25%	22%	16%
HYDRUPUR 2K- Metallisé	77%	74%	60%	40%	32%	24%
SATACRYL Acryllack sdgl.	42%	32%	24%	19%	15%	9%
MAGISTRATOR seidenglanz	43%	34%	23%	17%	13%	9%
RUCOCRYL Standbaufarbe	15%	12%	10%	8%	7%	5%
BRILLATOR KH-Glanzemaille	88%	83%	79%	75%	69%	56%
SATINATOR KH-Seidenglanz	52%	49%	37%	31%	23%	14%
MAGISTRATOR Silber	41%	31%	25%	19%	17%	12%
AQUAFINISH glanz	86%	72%	60%	52%	42%	36%
AQUAFINISH seidenglanz	35%	31%	27%	24%	22%	19%
AQUABRILLANT glänzend	87%	68%	52%	38%	27%	17%