

PUTZGRUND weiss

(auf Dispersionsbasis / für innen + aussen)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Feinkornhaltiger, griffiger Grundanstrich auf Dispersionsbasis für nachfolgende Aufziehpunkte. <u>Bindemittel:</u> Acrylatharz (unverseifbar) <u>Pigmente:</u> Titandioxid (Rutil) + feiner Sand (0,3 mm)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- ergibt griffige und tragfähige Oberflächen auf glatten Untergründen;- verhindert das Absacken von nachfolgenden Aufziehpunkten- leichteres und gleichmässigeres Strukturieren des Aufziehpunktes- verhindert das Durchschimmern durch die Putzrillen bei farblich stark abweichenden Putzuntergründen- verbessert die Schlagregendichte von Aussenmauerwerk
Anwendung	Als <u>griffige Putzgrundierung für glatte Untergründe, um das Absacken nachfolgender Aufziehpunkte zu verhindern.</u> <u>Untergründe:</u> Sichtbeton, Gips, Eternit, Holzplatten, sowie Altanstriche auf Kunstharz- oder Dispersionsbasis
Lieferform	<u>Farbtöne:</u> weiss <u>Glanzgrad:</u> matt <u>Konsistenz:</u> pastös
Gebinde	Kunststoffeimer; 5 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1,55 g/ml
Festkörper	68 %
Trocknung	<u>griffest und überstreichbar</u> nach 2 - 3 Std.
Verbrauch	3 - 4 m ² pro kg

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein. Neue, ungestrichene und sandende mineralische Untergründe im Außenbereich müssen immer mit Tiefengrund vorgestrichen werden (höherer Durchfeuchtungsschutz und bessere Wärmedämmwirkung; verbesserte Untergrundverfestigung und Haftung der Dispersion; fleckenloses und gleichmässigeres Auftrocknen auf dem egalisierten Untergrund) RUCO-Tiefengrundierungen farblos: RUCOPOL-Tiefengrund (lösemittelhaltig) HYDROPOL-Tiefengrund (wasserverdünnbar) Flecken (Russ, Teer, Gerbstoffe etc.): mit Haft- und Isoliergrundierung weiss, Isoliergrund weiss oder ISOLATOR weiss / wasserverdünnbar vorstreichen Alte Kalk- und Silikatfarben: gut abbürsten und 1 mal RUCOPOL-Tiefengrund oder HYDROPOL-Tiefengrund wasserverdünnbar grundieren Sichtbeton: glatte Stellen (Bojake, Sinterschichten) aufrauen; tiefgrundieren Innenbereich: Gips und glatte Untergründe mit Isoliergrund vorstreichen; sandende Untergründe tiefgrundieren Glatte Holzflächen, sowie alte, glatte Kunstharzanstriche wenn möglich leicht anschleifen; ev. mit HAFTEXPRESS oder Isoliergrund weiss vorstreichen</p>
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser zum <u>Rollen</u> max. 2 - 5 % zum <u>Spritzen</u> bis 10 %
Verarbeitungshinweise	Putzgrund 1 mal mit Lammfellroller im Kreuzgang auftragen. Nicht unter + 5°C verarbeiten; bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden zu rechnen (Rissbildungen; verminderte Beständigkeiten)!
Abtönen	PINTASOL- oder RUCOTREND Mischfarben bis max. 5 %
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte (methylenchloridfrei)
Gerätereinigung	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Unversalverdünner, Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
Entsorgungscode	08 01 12
VOC - Gehalt	< 3%