

# RUCOPRIMER WP weiss

(Weissputz-Primer und Finish / wasserverdünnsbar )



## Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Hoch verfestigende und gut deckende Haftgrundierung für kritische Gips-, Weissputz- und Gipsspachteluntergründe (Füllstoffe ohne Polymerharz). Universell überarbeitbar mit allen wasserverdünnsbaren Innenfarben.</b> <b><u>Bindemittel:</u></b> Hybrid-Emulsion (Polymer / Alkyd) / Haftvermittler <b><u>Pigmente:</u></b> Titandioxid + lamellare Spezialfüllstoffe Kieselgur (für isolierende Wirkung)
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sehr gute Haftung auf problematischen Untergründen von Gips, Weissputz, Gipsspachtel (Füllstoff) und tragfähigen Altanstrichen</li><li>- gut verfestigende und egalisierende Grundierwirkung auch auf sandenden, mehligem, stark abkneidenden und saugenden Untergründen</li><li>- hat auch eine gewisse isolierende Wirkung gegen wasseraktivierbare Substanzen wie Nikotin, Gerbstoffe etc. (erst nach 10 - 12 Std. überstreichen)</li><li>- verhindert Flecken- und Streifenbildung bei den Deckanstrichen</li><li>- überarbeitbar bereits nach 45 - 60 Min. mit allen üblichen wasserverdünnsbaren Innenfarben (AMBIANCE, RUCOFIX, RUCOTOP Plus etc.)</li><li>- UE I Kat. C → entspricht Minergie ECO</li></ul>
<b>Anwendung</b>	Als gut verfestigende Haftgrundierung für kritische, dauerhaft abfärbende Gips- und Weissputzflächen, sowie für Spachtelungen mit Gips- oder Cellulose-spachtel (Füllstoffe) im Innenbereich. In bestimmten Fällen kann RUCOPRIMER WP im Innenbereich auch einschichtig als Schlussanstrich mit tuchmattem Finish eingesetzt werden. <b><u>Untergründe:</u></b> Gips und Weissputz; Spachtelungen von "Füllstoffen" intakte Altanstriche (nicht auf Leimfarben!)
<b>Lieferform</b>	<b><u>Farbtöne:</u></b> weiss <b><u>Glanzgrad:</u></b> matt <b><u>Konsistenz:</u></b> streichfertig, leicht thixotrop
<b>Gebinde</b>	Einweggebände; 5 - 20 kg
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebänden über 1 Jahr.

## Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	1,43 g/ml
<b>Festkörper</b>	58 %
<b>Trocknung</b>	<u>staubtrocken</u> nach 20 Min.; <u>überarbeitbar</u> nach 45 - 60 Min.
<b>Verbrauch</b>	5 - 7 m <sup>2</sup> / kg (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

## Beständigkeiten und Filmeigenschaften

<b>Chemikalienfestigkeit</b>	hoch alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz und Beton)
<b>Isolierfähigkeit</b>	gut (vor dem überstreichen mit Dispersion über Nacht trocknen lassen)

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	streichen (auch Flächenstreicher), rollen, spritzen
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein.
<b>Verdünnung</b>	nur mit Wasser zum <u>Streichen / Rollen</u> : bis ca. 5%      zum <u>Spritzen</u> : 5 - 15%
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Stark nikotinverseuchte, verrusste und verrauchte Decken und Wände sollten vorgängig mit einem Isoliergrund behandelt werden.
<b>Abtönen</b>	RUCOTREND Aqua-Mischfarben, PINTASOL-Mischfarben (max. 3 %)
<b>Anstrichaufbau</b>	<b><u>Mineralische Untergründe (Gips, Weissputz, Spachtelungen)</u></b> 1 mal RUCOPRIMER WP <b><u>Deckanstriche</u></b> - mit allen gängigen Dispersionen und Innenfarben auf Wasserbasis - mit RUCOPRIMER WP als Schlussanstrich
<b>Anstrichentfernung</b>	RUCO Abbeizer Forte
<b>Gerätereinigung</b>	sofort mit Wasser; eingetrocknete Farbe mit Universalverdünner, Nitroreiniger

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	entfällt
<b>Entsorgungscode</b>	08 01 12
<b>Umwelt-Etikette</b>	Kategorie C
<b>Decopaint:</b>	Ah 30 g/L      VOC max. 20 g/L