

SATACRYL - Acryllack seidenglänzend (wasserverdünnbarer Dispersionslack / innen und aussen)



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Seidenglänzender, gut dauerelastischer Reinacryllack mit spezieller Eignung für nicht-masshaltiges Holz im Aussenbereich. Bindemittelbasis: Reinacrylatharz / PUR-Dispersion Pigmentbasis: Titandioxid / Buntpigmente
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - für dauerelastische Anstrichfilme mit hervorragender Licht- und Kreidungsresistenz, sowie bester Glanz- und Farbtonhaltung - sehr gutes Haftvermögen auf Holz, mineralischen Baustoffen, vielen Kunststoffen, sowie Altanstrichen auf Kunstharzbasis (auch "Nasshaftung") - <u>Wichtig:</u> Die gute Endhaftung wird oft erst nach 2–3 Wochen erreicht - gute Wasser- und Chemikalienresistenz (unverseifbar); jedoch empfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln - sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften; lösemittelfrei - entspricht UE II Kat. C → Minergie ECO (BKP 285 2. Priorität) konform
Anwendung	<p>Als seidenglänzender, stoss- und schlagfester Decklack für entsprechend vorbehandelte Untergründe im Innen- und Aussenbereich. Speziell geeignet für <u>Aussenanstriche von nicht-masshaltigem Holzwerk (gesunde Holzsubstanz; möglichst rissfrei)</u>, bei denen die relativ harten, dampfdichten Kunstharzanstriche stark abblätterungsgefährdet sind (Dachuntersichten, Holzriegel und Fachwerk, Schindelschirme, Gebälk, Zäune, Garten- und Holzhäuser, Garagentore, Fensterläden etc.). Geeignet für Innenanstriche von Basteleien, Spielzeuge etc.</p> <p>Untergründe: Holz, mineralische Baustoffe, Metalle (grundiert), diverse Kunststoffe (PVC, Polyester, Styrol etc.)</p>
Lieferform	<p>Farbtöne: weiss und bunt (nach RAL, NCS etc. und Muster) Glanzgrad: seidenglänzend Konsistenz: streichfertig</p>
Gebinde	Blechgebände; 0,5 - 1 - 5 - 15 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebänden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,1–1,29 g/ml
Festkörper	52–53 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach 40–50 Min.; <u>griffest</u> nach 4–5 Std.
Überarbeitbarkeit	<u>überarbeitbar</u> nach 5–6 Std.
Verbrauch	6–8 m ² /kg (pro Anstrich)

Beständigkeit und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	- gut gegen verdünnte Säuren und Laugen (hoch verseifungsbeständig), Haushaltreinigungsmittel, Mineralöl, Waschmittel und Seifenlaugen - begrenzt resistent gegenüber organischen Lösungsmitteln
Blockfestigkeit	Infolge der Thermoplastizität sollten Fensterfälze und Rolläden (Verklebungs- gefahr) mit blockfestem Kunstharzlack gestrichen werden.
Wetterbeständigkeit	sehr gut (keine Versprödung; erstklassige Licht- und Kreidungsresistenz)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15 % betragen. <u>Rohes, ungestrichenes Aussenholzwerk:</u> mit ARBEZOL Hydro-Grundierung BP plus, Holzimprägnierung farblos oder RUCOLINOL Oelimprägnierung ein- lassen <u>Altes, vergrautes und verwittertes Aussenholz</u> muss bis auf die gesunde Holz- substanz geschliffen werden; anschliessend farblos imprägnieren. <u>Alte, noch gut haftende Kunstharzanstriche:</u> anlaugen oder leicht anschleifen
Verdünnung	Wasser Zum <u>Streichen:</u> bis max. 5 % Zum <u>Spritzen:</u> 10–20 %
Verarbeitungshinweise	nicht unter 10 °C (Temperatur des Untergrundes) <u>Wichtig:</u> Bei tieferen Temperaturen ist die Verfilmung beeinträchtigt.
Abtönen	RUCOTREND Mischfarben, PINTASOL-Universalmischfarben (bis ca. 3 %)
Anstrichaufbau	<u>Geeignete Grundierungen:</u> <u>Aussenholz:</u> ARBEZOL Hydro-Grundierung BP plus oder RUCLINOL Oelimprägnierung <u>Wichtig:</u> Ein Zwischenanstrich mit Vorlack (z.B. EXPRESSATOR) ist nur bei gut masshaltigem Holz empfehlenswert. <u>Innenholz:</u> EXPRESSATOR, MAGISTRATOR Haftvorlack oder Haftexpress <u>Eisen und Stahl:</u> MAGISTRATOR Hydroprimer wv, Allgrundprimer HS, Universalprimer, AQUAPLAST 2K-EP-Grund, NOVEROX <u>Aluminium, Zink:</u> MAGISTRATOR Hydroprimer wv, Universalprimer, RUCO PLAST 2K-EP-Grundierung, AQUAPLAST 2K-EP-Grund wv <u>Decklackierung:</u> 2 mal SATACRYL Acryllack
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte
Gerätereinigung	sofort mit Wasser; angetrocknete Farbe mit Nitro-/Universalverdünner V-13

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
RID/ADR-Klassifikation	entfällt
Entsorgungscode	08 01 12
Decopaint:	Ad 130 g/L VOC max. 40 g/L