

# SEIDENGLANZ - DISPERSION weiss

( Acryl - Dispersion für innen + aussen / schadstoff- und geruchsarm )

## Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Sehr ausgiebige, geruchlos auftrocknende Acryl-Dispersion mit bester Aussenbeständigkeit und erstklassiger Reinigungsfreundlichkeit.</b> <b>Bindemittel:</b> Acrylat-Polymerdispersion (unverseifbar) <b>Pigmente:</b> Titandioxid (Rutil) + Extender
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- höchste Wetterfestigkeit; verseifungs- und vergilbungsresistent</li><li>- besonders strapazierfähig und reinigungsfreundlich</li><li>- ausgezeichnete Dauerelastizität; gut dampfdiffusionsfähig</li><li>- sehr ausgiebig und verarbeitungsfreundlich; airlessfiltriert</li><li>- geruchs- und schadstoffarm: salmiak-, formaldehyd- und lösungsmittelfrei; restmonomerarm</li></ul>
<b>Anwendung</b>	Für sämtliche Aussen- und Innenanstriche (Wohn- und Industriebereich, Küchen, Fassaden, Mauerwerk etc.), wo höchste Strapazierfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit verlangt werden. <b>Untergründe:</b> Sichtbeton, Zement- und Kalkputz, Mauersteine, Kunststoffabrieb, Eternit, Altanstriche etc.
<b>Lieferform</b>	<b>Farbtöne:</b> weiss / RAL 9010 (nur Pastelltöne aus weiss abtönbar) <b>Glanzgrad:</b> schwach seidenglänzend <b>Konsistenz:</b> pastös, airlessfiltriert
<b>Gebinde</b>	Kunststoffeimer; 5 - 15 kg
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

## Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	1,35 g/ccm
<b>Festkörper</b>	60 %
<b>Trocknung</b>	<u>griffest und überstreichbar</u> nach 2 - 3 Std.
<b>Verbrauch</b>	5 - 7 m <sup>2</sup> pro kg

## Beständigkeiten und Filmeigenschaften

<b>Chemikalienresistenz</b>	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
<b>Waschfestigkeit</b>	ausgezeichnet (weit über 20 000 Schübe); besonders strapazierfähig und reinigungsfreundlich (geringe Verschmutzungsanfälligkeit)
<b>Wetterfestigkeit</b>	sehr gut (licht-, vergilbungs- und kreidungsresistent; dauerelastisch; schlagregendicht, jedoch gut atmungsaktiv)

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein. <b>Neue, ungestrichene und sandende mineralische Untergründe im Außenbereich müssen immer</b> mit Tiefengrund vorgestrichen werden (höherer Durchfeuchtungsschutz und bessere Wärmedämmwirkung; verbesserte Untergrundverfestigung und Haftung der Dispersion; fleckenloses und gleichmässigeres Auftrocknen auf dem egalisierten Untergrund) <b>RUCO-Tiefengrundierungen farblos:</b> RUCOPOL-Tiefengrund geruchsarm (aromatenfrei) Hydropol-Tiefengrund (wasserverdünnbar) <b>Flecken (Russ, Teer, Gerbstoffe etc.):</b> mit Haft- und Isoliergrundierung weiss oder RUCOFLEX Fassadenfarbe lösemittelhaltig vorstreichen <b>Alte Kalk- und Silikatfarben:</b> gut abbürsten und 1 mal RUCOPOL-Tiefengrund oder HYDROPOL Tiefengrund wasserverdünnbar grundieren <b>Sichtbeton:</b> glatte Stellen (Bojake, Sinterschichten) aufrauen; tiefgrundieren <b>Innenbereich:</b> nur Gips und sandende Untergründe tiefgrundieren <b>Vinyltapeten,</b> welche klebrig machende Weichmacher enthalten können, sollten nicht mit Seidenglanz- oder Glanzdispersionen gestrichen werden!
<b>Verdünnung</b>	wenn nötig mit Wasser zum <u>Streichen und Rollen</u> max. 2 - 5 % zum <u>Spritzen</u> bis 10 %
<b>Verarbeitungshinweise</b>	nicht unter + 5°C (Gefahr von Verfilmungsschäden)
<b>Abtönen</b>	PINTASOL- oder RUCOTREND Mischfarben bis max. 5%
<b>Anstrichaufbau</b>	<u>Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe:</u> Grundanstrich (mit ca. 5% Wasser verdünnen); Deckanstrich (bis ca. 3%)
<b>Anstrichentfernung</b>	RUCO Abbeizer Forte (methylenchloridfrei)
<b>Gerätereinigung</b>	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

## Sicherheitsdaten

<b>Gefahrensymbol</b>	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	entfällt
<b>Entsorgungscodes</b>	08 01 12
<b>VOC - Gehalt</b>	< 3%