

Ausgabe: August 2016

## V-11: Terpentinersatz aromatenfrei

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Relativ langsam verdunstendes Lösemittel aus vorwiegend aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Hauptsächlich zum Verdünnen von langöligen Baumalerstreichlacken.</b>
<b>Zusammensetzung</b>	Aliphatische Kohlenwasserstoffe C9 - C11 Aromatenanteil < 2%. (mit einem Siedebereich von 130 – 213°C).
<b>Anwendung</b>	Zum Verdünnen von folgenden Lack- resp. Bindemittelsystemen: - langölige Alkydharzlacke (Baumalerlacke auf KH-Basis) - lösemittelhaltige Fassadenfarben (RUCOFLEX) - Isoliergrund weiss, Tiefengrund farblos (RUCOPOL) geruchsarm - Dekorbronzen (Gold- und Alubronzen auf Cumaronharzbasis)
<b>Gebinde</b>	Gebinde: 0,5 - 1 - 5 - 25 Liter; Fass à 160 kg

### Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	<u>Spez. Gewicht:</u> 0,78
----------------------	----------------------------

### Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
<b>Flammpunkt</b>	> 36 °C
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	3 III
<b>UN – Nr.</b>	1300
<b>VOC - Gehalt</b>	100 %