



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

04.11.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

DD-Härter 5042

Beschreibung

aliphatisches Isocyanat

Verwendungszweck

Härter für ATAPUR 2K-PUR-Lacke

Dichte (g/ml)

1.02

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
aliphatisches Diisocyanatpolymer	50.4	Butylacetat	32.8
Hexamethylen-1,6-diisocyanat	0.08	2-Methoxy-1-methylethylacetat	16.9
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.