



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

21.04.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOPRIMER WP weiss

Beschreibung

wasserverdünnbare Grundierung

Verwendungszweck

Weissputz-Primer, wasserverdünnbar

Dichte (g/ml)

~1.4

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkyd-Polymer-Emulsion (fest)	11.7	Wasser	40.4437
		Glykole	1.3
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	17.9		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.45
		Entschäumer	0.7
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Kaolin	13.0		
Calciumcarbonat	7.0		
Talkum	7.0		
Zinkoxid	0.0025	Biozide	Gew. %
		BIT	0.0015
		CIT/MIT 3:1	0.0014
		ZnPy	0.0009

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.