



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

20.04.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOCOLOR Holz- und Hausdispersion

Beschreibung

Reinacryl-Dispersionsfarbe

Verwendungszweck

Strapazierfähige, hoch dauerelastische Reinacrylfarbe für Holz und Mauerwerk

Dichte (g/ml)

1.49

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Reinacryl-Dispersion	17.6	Glykole	4.7
		Wasser	34.4587
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23.6		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.5
		Tylose	0.1
		Entschäumer	0.5
		PU-Verdicker	0.4
Füllstoffe	Gew. %	Ammoniaklsg	0.08
Bariumsulfat	9.8		
Calciumcarbonat	8.2		
Zinkoxid	0.0270		
		Biozide	Gew. %
		BIT	0.0230
		CIT/MIT (3:1)	0.0013
		ZnPy	0.0100

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.