



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

14.02.2022

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Samicolor Oellasur Eiche-hell

Beschreibung

Öllasur auf Basis Safloröl/Leinöl/Standöl, lösemittelhaltig

Verwendungszweck

Speziell für dauerhafte Anstriche von nicht-masshaltigem Aussenholzwerk.

Dichte (g/ml)

ca. 0.9

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	27	Kohlenwasserstoffe (< 2% Aromaten)	54.195
Leinöl-Standöl / Safloröl	9.5	Propylenglykol	2.7
		Ester Alcohol	1.0
Pigmente	Gew. %		
Russ	0.005		
Eisenoxide transparent	0.8	Additive	Gew. %
		Pentanonoxim	0.8
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.1
		Zirkoniumcarboxylat	0.3
Füllstoffe	Gew. %	Lichtschutzmittel	0.8
Kieselsäuren amorph	2.0	Calcium (2-ethylhexanoate)	0.50
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.