

FOND ISOLANT blanc

(à faible odeur / pour l'intérieur et l'extérieur)



Descriptif général du produit

Définition	Fond d'isolation et d'adhésion avec un bon effet de consolidation pour tous les supports minéraux; à base de solvants (exempt d'aromates). Liant: Résine polymère (non saponifiable) Pigments: Dioxyde de titane + matériaux de charge lamellaires Produit de dilution: Aliphates (White spirit exempt d'aromates)
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- empêche le percement des taches de nicotine, de suie, de goudron, de rouille et de matières de tannin- isole les taches d'eau et les plafonds noir de suie- bon effet d'apprêtage solidifiant sur des fonds sablonneux, poreux et fortement absorbants; égalise l'absorption du support- prévient la formation de taches et les effets d'éclaircissement sur les couches ultérieures en couleur- recouvrable avec toutes les dispersions, crépis et peintures à l'eau Attention: Lors de recouvrement avec des peintures aux solvants, il faut utiliser le fond d'adhérence et d'isolation RUCO!
Domaines d'application	Comme couche primaire bien isolante pour des plafonds et des murs tachés et enfumés, comme pour des fonds sablonneux ou à absorption fortement inégale à l'intérieur et à l'extérieur. Fonds: béton, particules abrasées, gypse, brique silico-calcaire, crépi, bois (intérieur), vieilles couches (également des vieilles couches de peintures à la chaux et minérales, restes de blancfixe)
Présentation de livraison	Couleurs: blanc Degré de brillance: mat Consistance: prêt à l'emploi, légèrement thixotrope
Récipients	Emballage en fer blanc; 125 - 375 - 750 ml - 5 - 20 kg
Stockage	Jusqu'à un an dans le récipient d'origine fermé.

Indications techniques

Poids spécifique	1.28 g / ccm
Extrait sec	56 %
Séchage	<u>Sec au toucher</u> après env. 30 min. <u>Recouvrable</u> après 6-8 heures
Rendement	7 - 10 m ² / kg (suivant la capacité d'absorption du support)

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Au pinceau, au rouleau, en pulvérisation
Traitement préalable	Le fond doit être propre, sec et suffisamment solidifié. Les plafonds et les murs tachés, couverts de suie et de dépôts de fumée, comme les fonds difficiles à capacité d'absorption ou à composition fort différenciées doivent être traités sur toute leur surface. Un traitement local suffit sur des taches individuelles ou séparées. Dans les cas difficiles, une deuxième application peut être nécessaire.
Dilution	Succédané d'essence de térébenthine inodore (spéc. pour des couches sans odeurs) ou succédané d'essence de térébenthine ordinaire - pour <u>pinceau et rouleau</u> : max. 5% - pour <u>pulvérisation</u> : env. 10%
Mise en teinte	Colorants universels PINTASOL, pâtes de nuance RUCOTINT (max. 5%).
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative d'air pas supérieure à 80%.
Système de recouvrement	<u>Peintures de finition (sur le fond d'isolation blanc)</u> Avec toutes les peintures usuelles de dispersion, crépis et peintures à la colle (diluable à l'eau).
Attention!!	Lors du recouvrement avec des peintures contenant des solvants comme les mats à plafond (RUCOTHIX) ou les peintures pour façades RUCOFLEX, il faut utiliser le fond d'adhérence et d'isolation blanc .
Elimination des couches	diluant universel/nitro, Décapant Forte RUCO(exempt de DMC)
Nettoyage des outils	Succédané d'essence de térébenthine, diluant universel/nitro V-13, détergent nitrocellulosique R-40

Données de sécurité

Classification (GHS)	Mention d'avertissement: Attention (voir étiquette ou fiche de sécurité)	
Point d'inflammation	> 23°C	
Classification RID/ADR	libre	
Code d'élimination	08 01 11	
Decopaint	Ah 750 g/L	COV max. 700 g/L