

RUCOPRIMER WP blanc

(Primer et Finish pour crépi blanc /hydrosoluble)



Descriptif général du produit

Définition	Fond d'adhérence avec un bon effet de pénétration en profondeur pour des surfaces problématique de crépi blanc et lissages en plâtre. Peut être recouvert universellement avec toutes les peintures intérieures hydrosolubles. <u>Liant de base:</u> émulsion hybride (résine alkyde et polymère) <u>Pigments:</u> Dioxyde de titane + matériaux de charge lamellaires Kieselgur (effet d'isolation)
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- améliore l'adhérence sur le crépi blanc et les enduits et lissages en plâtre critiques(farineux, friable)- bon effet d'apprêtage solidifiant et égalisant sur des supports sablonneux, poreux et fortement absorbants- séchage très rapide; recouvrable déjà après 45 - 60 min. avec toutes les peintures pour l'intérieur habituelles (AMBIANCE, RUCOTOP Plus etc.)- dispose également d'un effet isolant contre les substances hydrosolubles comme nicotine, suie etc. (dans ce cas laisser sécher env.10 - 12 heures)- bon pouvoir couvrant- utilisable comme couche de finition à l'aspect mat
Domaines d'application	Couche de fond d'adhérence et d'égalisation pour le traitement solidifiant des supports de plâtre et crépi blanc farineux et absorbants ainsi que d'enduits et lissages avec du mastic au plâtre ou cellulosique à l'intérieur. Dans beaucoup de cas le RUCOPRIMER WP peut être appliqué à l'intérieur aussi comme peinture de finition. <u>Supports:</u> plâtre et crépi blanc, lissages de « matières de charge », vieilles couches intactes (pas de blancfixe!)
Présentation de livraison	<u>Teintes:</u> blanc <u>Degré de brillant:</u> mat <u>Consistance:</u> prêt à l'emploi, légèrement thixotropique
Récipients	Emballage en plastiques: 5 - 20 kg
Stockage	Dans le récipient d'origine hermétiquement clos, jusqu'à 1 an.

Indications techniques

Poids spécifique	1,43 g / ml
Extrait sec	58 %
Séchage	<u>Sec au toucher</u> après env. 20 min. <u>Recouvrable</u> après 45 - 60 min
Rendement	5 - 7 m ² / kg (selon la capacité d'absorption du support)

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet
Traitement préalable	Le fond doit être propre, sec et suffisamment solidifié. <u>Les plafonds et les murs fortement infectés de nicotine</u> : appliquer au préalable un fond d'isolation véritable (ISOLATOR wv, fond d'isolation blanc RUCO, fond d'adhérence et d'isolation blanc RUCO)
Dilution	Uniquement avec de l'eau <u>au pinceau/rouleau</u> : jusqu'à max. 5 % ; <u>au pistolet</u> : 5 - 15 %
Mise en teinte	Colorants universels PINTASOL ou pâtes de nuance RUCOTREND Aqua (au max. 3%).
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative de l'air pas supérieure à 80%.
Système de recouvrement	<u>Supports minéraux (crépi blanc, enduits et lissages au plâtre)</u> 1 fois RUCOPRIMER WP <u>Couche de finition</u> Avec toutes les dispersions et peintures pour l'intérieur aqueuses (PRONTO, RUCOFIX, DECOCOLOR, AMBIANCE, RUCOTOP Plus, Latex-Forte 10 et 20 Le RUCOPRIMER WP est aussi utilisable comme couche de finition.
Elimination des couches	Décapant pour peintures et graffitis RICO (exempt de chlorure de méthylène)
Nettoyage des outils	Immédiatement avec de l'eau; après séchage seulement avec du diluant nitro / universel V-13, détergent nitro et industriel R-40

Données de sécurité

Symbole de danger	Cf. fiche de sécurité actuelle	
Code d'élimination	08 01 12	
Teneur COV	< 1%	
Decapant	Ah30 g/L	COV max. 20 g/L