

RUCOTHIX Mat à plafond et murs

(à faible tension, odeur et jaunissement)



Descriptif général du produit

Définition	Peinture mate synthétique pour plafonds et murs à effet isolant pour des revêtements rationnels neufs ou de rénovation à l'intérieur. Liant: résine de condensation thixotropes (faible jaunissement) Pigments: oxyde de titane (Rutile) + Extender Solvant: succédané d'essence de térébenthine inodore (exempt de aromatiques)
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- procure des surfaces complètement mates sans raccords- très bon pouvoir garnissant et couvrant (Classe 2 / rapport de contraste)- recouvre et cache des petites inégalités du support- résistance au frottement limité (Classe 3 / résistance à l'abrasion humide))- l'ajustage à faible tension évite des tensions lors du séchage et du vieillissement (pas d'écaillage sur les anciennes couches de blancfixe)- bonne capacité d'isolation; les taches de goudron, de nicotine, de rouille, de suie, d'eau et de matières tannantes ne percent pas- haute perméabilité à la vapeur d'eau; faible jaunissement- supporte le tapissage (peut être tapissé sans problèmes après le séchage)- application facile sans reprises; retouchable; ne goutte pas- odeur faible (sans solvants aromatiques); filtré airless
Domaines d'application	Pour la peinture intérieure de murs et plafonds complètement mats et sans taches. Spécialement pour le revêtement rationnel de plafonds et murs tachés, rouillés et enfumés où il est possible de peindre sans grands travaux préliminaires (peinture d'isolation, enlever le blancfixe). Supports: béton, crépi, plâtre, bois, anciennes peintures (aussi blancfixe) etc.
Présentation de livraison	Teintes: blanc / RAL 9010 / NCS S 0500-N Aspect: complètement mat Consistance: pâteuse (thixotrope)
Récipients	Seaux en fer blanc: 1 - 5 - 10 - 20 kg
Stockage	Jusqu'à un an dans le récipient d'origine fermé

Indications techniques

Poids spécifique	1,38 g / ccm
Extrait sec	69 %
Rechampissage	<u>Recouvrable</u> après 4 à 6 heures
Rendement	<u>Rendement pratique:</u> 5 - 6 m ² / kg

Jaunissement	faible tendance au jaunissement
Résistance au lavage	Bonne (à cause de l'ajustage élastique doux une bonne résistance au lavage n'est atteinte qu'après 1-2 semaines)
Propriétés d'isolation	Très bonne (pour les produits activables à l'eau tels que les taches de nicotine, de produit de tannage, de suie, de goudron, de rouille, d'eau)

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (aussi airless)
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse; les supports neufs, contenant de la chaux et du ciment, doivent être suffisamment durcis et ne plus réagir fortement alcalin! <u>Supports minéraux fortement sableux et friables</u> : imprégner et solidifier avec un fond pénétrant incolore (RUCOPOL ou HYDROPOL hydrosoluble). <u>Attention</u> : RUCOTHIX ne doit pas être appliqué comme fond isolant véritable qui est recouvert après avec une dispersion!
Dilution	V-11 Succédané d'essence de térébenthine sans aromates - max. 3 à 4 % pour <u>application au pinceau ou au rouleau</u> - jusqu'à 10 % pour <u>application au pistolet</u>
Système de recouvrement	1 - 2 applications sur le support préalablement traité si nécessaire
Teintage	Pas recommandable (effets rub-out)
Elimination des couches	Décapant Forte RUCO (exempt de chlorure de méthylène)
Nettoyage des outils	Succédané d'essence de térébenthine, diluant nitro / universel V-13, détergent nitro et industriel R-40

Données de sécurité

Symbole de danger	Cf. fiche de sécurité actuelle
Classification RID/ADR	sans
Code d'élimination	08 01 11
Teneur COV	24,2 %