

## RUCO Décapant Forte ( exempt de DCM / biodégradable / action rapide )

### Descriptif général du produit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Définition</b>                | Pâte décapante efficace et agissant rapidement qui élimine sans risques les vernis et peintures sur bois, crépis, maçonnerie et métaux.<br><u>Composition:</u> - solvants à point d'ébullition élevé<br>- émulsifiants / agents tensio-actifs   |
| <b>Propriétés</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>- haut pouvoir de dissolution et de ramollissement des vieilles couches de dispersions, peintures synthétiques, à l'huile et même peintures à 2 composants ou thermodurcissables (essai préalable recommandé)</li><li>- agit aussi lors de plusieurs couches grâce à son action en profondeur de longue durée</li><li>- applicable sur tous les fonds résistants aux solvants (attention aux matières synthétiques non thermodurcissables)</li><li>- bon pouvoir de tenue sur des surfaces verticales; applicable sans problèmes par pinceau de soie (pas de pinceau en nylon), brosse ou airless</li><li>- diluable à l'eau et biodégradable</li></ul> |
| <b>Domaines d'application</b>    | Pour l'écartement complet des peintures, vernis, crépis et autres peintures à base de résines synthétiques, acryliques, nitrocellulosiques et à dispersion ainsi que des vernis ou peintures à 2 composants (faire des essais).<br>Attention: En raison des solvants agissant en profondeur ne pas appliquer le décapant sur les façades isolées au moyen de plaques polystyrènes.<br>Utilisable comme détergent pour pinceaux et rouleaux très efficace.   |
| <b>Présentation de livraison</b> | <u>Couleur:</u> incolore<br><u>Consistance:</u> pâteuse   |
| <b>Réipients</b>                 | Réipient en plastique: 0,75 - 2,5 - 5 - 25 kg   |
| <b>Stockage</b>                  | Jusqu'à 12 mois dans le bidon d'origine bien fermé et dans un endroit frais.  |

### Indications techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Poids spécifique</b> | 0,99 g / ccm  |
| <b>Rendement</b>        | 2 - 4 m <sup>2</sup> /kg (dépend fortement de l'épaisseur de couche et des types de peinture) |

## Indications d'application et d'utilisation

| <b>Méthodes d'application</b>             | Applicable au pinceau, au rouleau, à la brosse, à la spatule ou airless.  |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|--|---------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Application</b>                        | Le décapant sera appliqué abondamment sur les couches à éliminer. Il est recommandé de déterminer le temps d'exposition et la quantité nécessaire sur une surface d'échantillon. La couche de peinture ramollie et gonflée gratter ensuite à l'aide d'un racleur ou d'une spatule; puis bien nettoyer la surface avec de l'eau et une brosse ou un éponge. Le cas échéant éliminer les restes de peinture par ponçage ou avec de laine d'acier.<br>Sur de plus grandes surfaces il convient de travailler avec un appareil à jet de vapeur ou à haute pression. |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
|   | <table> <thead> <tr> <th><u>Type de peinture / vernis</u></th> <th><u>Temps d'exposition</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peintures à dispersion, émaux acryliques</td> <td>env. 1 heures</td> </tr> <tr> <td>Peintures alkydes / à l'huile (3 couches)</td> <td>env. 1 - 2 heures</td> </tr> <tr> <td>Peintures à 2 comp. ( 3 couches)</td> <td>env. 2 - 3 heures</td> </tr> </tbody> </table>   | <u>Type de peinture / vernis</u> | <u>Temps d'exposition</u> | Peintures à dispersion, émaux acryliques | env. 1 heures | Peintures alkydes / à l'huile (3 couches) | env. 1 - 2 heures | Peintures à 2 comp. ( 3 couches) | env. 2 - 3 heures |
| <u>Type de peinture / vernis</u>          | <u>Temps d'exposition</u>   |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
| Peintures à dispersion, émaux acryliques  | env. 1 heures   |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
| Peintures alkydes / à l'huile (3 couches) | env. 1 - 2 heures   |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
| Peintures à 2 comp. ( 3 couches)          | env. 2 - 3 heures   |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
|   | Bien laisser sécher les surfaces nettoyées (bois) avant la nouvelle couche de peinture.   |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
| <b>Conditions d'application</b>           | Ne pas utiliser lors de fortes chaleurs ni directement aux rayons solaires.   |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |
| <b>Nettoyage des outils</b>               | avec de l'eau ou un détergent pour pinceaux   |                                  |                           |  |               |   |                   |                                  |                   |

## Données de sécurité

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Classification (GHS)</b>   | Mention d'avertissement: <b>Danger</b> (voir étiquette ou fiche de sécurité)  |
| <b>Point d'inflammation</b>   | < 0°C      Contient des solvants facilement inflammables : tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. |
| <b>Classification RID/ADR</b> | UN 1263 /3 II   |
| <b>Code d'élimination</b>     | 08 01 17  |