



VSLF Produktedeklaration

Version 2013

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

21.04.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

HYDROPOL Tiefengrund farblos

Beschreibung

wasserverdünnbare Einlassgrundierung

Verwendungszweck

Verfestigende Einlassgrundierung für mineralische Untergründe

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|----------------------|--------|---------------|---------|
| Acrylharz (Hydrosol) | 15.0 | Wasser | 83.1912 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Pigmente | Gew. % | | |
| | | | |
| | | Additive | Gew. % |
| | | Entschäumer | 0.4 |
| | | Natriumbezoat | 0.9 |
| | | Silikontensid | 0.1 |
| | | Ammoniaklag. | 0.1 |
| Füllstoffe | Gew. % | | |
| Zinkoxid | 0.0270 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Biozide | Gew. % |
| | | BIT | 0.0185 |
| | | CIT/MIT (3:1) | 0.0013 |
| | | ZnPy | 0,010 |
| | | ZnNa | 0.009 |

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.