



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

18.10.2021

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOSILAT Rissfüller

Beschreibung

Risschlämmender Grundanstrich

Verwendungszweck

Rissfüllender, egalisierender Grundanstrich

Dichte (g/ml)

~1.60

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Silikonharz	1.8	Wasser	28.0-32.0
Acrylat	5.0-6.0	Glykol	1.5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	10.0-12.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.4
		Verdicker	1.1
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	18.0-20.0		
Talkum	10.0-11.0		
Siliciumoxid	19.0-21.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT 3:1	0.00149
		Zinkpyrithion	0.01
		BIT	0.025

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.